

PRODUKTDATABLAD

6300 DYRUP Korner Murmaling

Egenskaber og anvendelsesområde

Vejrbestandig, god vedhæftning til let smittende underlag, diffusionsåben, ikke alkalibestandig. Hæfter direkte på let smittende overflader, som rengjorte kalkede flader. Fremstår med en kalkmat film, som forvitrer svagt i overfladen.

Facader af mur, puds, beton og gasbeton. Specielt velegnet til kalkede og let smittende overflader samt tidligere acrylplastmalede overflader.

Må kun anvendes udendørs. Mineralske overflader skal min. være 1 år gamle, da produktet ikke er modstandsdygtigt overfor stærkt basiske underlag.

Må ikke benyttes på kalkmørteltyper eller andre CO₂ afhængige materialer.

Tekniske data

Bindemiddel:	Alkyl og Acryl
Tørstof:	Ca. 40 W/W%.
Fortynding:	Vand
Glans v. 60°	Ca. 2
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Berøringsstør:	Ca. 1 time.
Overmalbar:	Ca. 24 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger.
	Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	6-8 m ² /litr. afhængig af underlaget.
Standardkulør/baser:	Hvid samt baser
Holdbarhed:	2 år i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

DIN Norm 1602:

Diffusionsåbenhed:	V2 Medium – sd 0,4
Co ² bremsende effekt:	C1
Glans:	G2
Vandoptagelighed:	W2 Medium – 0,3

PRODUKTDATABLAD

6300 DYRUP Korner Murmaling

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive usynlige og skal fortages af samme produktion som fremgår af produktets produktionsnummer.
- Generelt dækker klare, stærke nuancer mindre godt, og derfor kan ekstra påføring være nødvendig. I nogle tilfælde anbefales det at benytte grundfarve.
- Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive usynlige og skal fortages af samme produktion som fremgår af produktets produktionsnummer.
- Til betonbeskyttelse (modvirkning af carbonatisering og sulfatisering) anbefales DYRUP Acryl Plast Maling 6200.
- Gennemvædede klude kan selvantænde.

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- Det anbefales, at facader renses ved højtryk eller hedvand med tilpasset tryk til en fast og bæredygtig bund. Alternativt afvaskes der med DYRUP Grundrens til ren, tør og smittefri bund. Der behandles mod begroinger med DYRUP Tag og Mur-rens eller GORI fjern belægninger.
- Tidligere kalkede områder afrenses til fast bund. Huller og revner udfyldes med egnede facadeprodukter.
- Stærkt sugende overflader grundes med DYRUP Korner Murmaling blandet med vand 1:1.
- Mellembehandling: 1 gang DYRUP Korner Murmaling fortyndet med 20 % vand.
- Slutbehandling: 1-2 gang DYRUP Korner Murmaling ufortyndet.

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- Rengøringen startes nedefra og forsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over de tørre flader og efterlader lyse striber. Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

PRODUKTDATABLAD

6300 DYRUP Korner Murlaling

Vedligeholdelse

- Efter behov. Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
- Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.