



PRODUKTDATABLAD

DYRUP PLAST KRIDERING

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Plast Kridering er en hvid kridering til indendørs brug på vægge og lofter, hvor småskavanker ønskes camoufleret.

Produktet har fyldig konsistens og kan ligeledes anvendes med henblik på at opnå en let struktureret overflade.

Tekniske data

Bindemiddel:	Akryl
Tørstof:	Ca. 67,0 W/W %.
Fortynding:	Vand
Glans v. 60°	Ca. -
Påføring:	Pensel, rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Berøringstør:	Ca. 1 time
Overmalbar:	Ca. 8 timer
Gennemtør:	Ca. 12 timer
	Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	2½ - 4 m ² pr. ltr. afhængig af underlaget.
Standardkulør:	Hvid
Holdbarhed:	5 år i uåbnet, frostfri og tæt lukket emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.



PRODUKTDATABLAD

DYRUP PLAST KRIDERING

- Evt. spartling foretages med sandspartelmasse.
- Stærkt sugende bund grundes med DYRUP Microdispers
- På let sugende bund anvendes Plast Kridering normalt direkte.
- 1 x DYRUP Plast Kridering

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber. Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.