

PRODUKTDATABLAD

DYRUP SPÆRRENDE HÆFTEGRUNDER 09

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Spærrrende Hæftegrunder er til lofter og vægge med vandskjolder og misfarvning af nikotin. Samt træværk med risiko for farvegennemsalg fra træindholdsstoffer, sømhoveder o. lign. Velegnet som hæftegrunder på zink, PVC, kobber og galvaniseret jern. Binder vandopløselige farvestoffer.

Tekniske data

Bindemiddel:	Akryl
Tørstof:	Ca. 37.43 W /W%
Fortynding:	Kan fortyndes med vand efter behov.
Glans v. 60°	Ca. -
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Berøringsstør:	Ca. 1 time.
Overmalbar:	Ca. 24 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger.
	Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	8 - 10m ² pr. l.
Standardkulør/baser:	Hvid
Holdbarhed:	5 år i uåbnet, frostfri og tætlukket emballage.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Ved særlig nuance eller *markering på toneoblaten kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendigt.
- Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment.
- Emballagen holdes tæt lukket efter brug.

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Overfladen skal være ren, tør, fast og bæredygtig.
- Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens.
- Vandskjolder skal være helt tørre inden behandling. Årsagen til vandskaden skal være udbedret.

PRODUKTDATABLAD

DYRUP SPÆRRENDE HÆFTEGRUNDER 09

- Galvaniseret jern renses/affedtes med en opløsning af DYRUP Grundrens fortyndet med vand 1:25, tilsat 5 % salmiakspiritus. Brug gerne en slibesvamp. Vask efter med rent vand. Rens indtil vandet ikke længere perler af overfladen.
- For opnåelse af maksimal spærrende effekt påføres 2 x med 16 timer interval.

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
- Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
- Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
- Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
- Rengøringen startes nedefra og forsættes opefter, således at der ikke løber vaskevand ned over de tørre flader og efter lyse striber. Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser.

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.