



DATABLAD

DYRUP Kombi Grunder

Produktbeskrivelse og Anvendelsesområde

DYRUP Kombi Grunder er en helmat grund- og færdigmaling til lofter og vægge. Produktet er mat med god vedhæftning og dækkeevne. Giver god forankring for efterfølgende behandling på puds, beton, letbeton, gipsplader, sandspartlede overflader samt tidligere malede flader.

Meget velegnet til kontorer og opholdsrum, hvor der stilles krav til både funktionalitet og æstetik. Opfylder funktionsklasse 3. jf. MBK-MBA

Brugsanvisning

Produktet omrøres grundigt før brug, underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal fremstå hvidtørt. Tidligere malede overflader rengøres med DYRUP grundrens. Gennemslag spærres med DYRUP Kvikstop.

Ubehandlede underlag grundes 1 gang.

Der færdigmales efter behov 1 til 2 gange, enten med Dyrup Kombi Grunder eller andre af Dyrups vægmalinge.

Tekniske data

Bindemiddel	Vinylacetat
Emballage størrelse	10l
Fortynding	Vand
Glans v. 60°	Ca. 5
Holdbarhed:	3 år i uåbnet, frostfri, tætlukket emballage
MAL -kode:	00-1
Miljø og sikkerhed	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information
Påføring:	Pensel, rulle, sprøjte
Påføringstemperatur	Fra 5-25°C luftfugtigheden må ikke overstige 80 % RH. Ideelt 23° C/60 % RH
Forbrug:	6-8 m ² pr. l. afhængig af bunden
Standardkulør/baser	Hvid
Tørretid ved 20° C.:	
Berøringsstør	1 time
Overmalbar	2 timer
Gennemhærdet	1 måned
Volumen tørstof %	Ca. 41



DATABLAD

DYRUP Kombi Grunder

Gode råd

Ønskes glatte overflader, er det en fordel at benytte microfiber ruller, samt afslutte ved rulning oppefra og ned, vådt i vådt.

Rengøring

Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning. Anvend almindeligt universel rengøringsmiddel i den anbefalede brugsopløsning. Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.

Rengøringen startes nedefra og fortsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over tørre vægflader og laver lyse striber. Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

Bemærk: Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt. Sulfomidler, brun sæbe og sæbespånere er alle udmærkede rengøringsmidler, men bemærk at disse afgiver en fedtet hinde.

Anbefaling for malede overflader

Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Dyrups Malerfagligt Behandlingskatalog (MBK) eller (MBA) Maler Behandlings Anvisning/ danske malermestre.

Maling betragtes som et halvfabrikat. Resultat er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring o.s.v.

Vedligeholdelse af malede overflader

Vedligeholdelsesintervallet er afhængigt af lokale og mekaniske påvirkninger.

Inden genmaling bør overfladen afvaskes med DYRUP Grundrens. Der påføres 2 gange.

Kvalitetssikring og prøvemethoder

Vi anbefaler at der udføres et prøvefelt med fuld behandling, som reference for det endelige resultat.

Prøvefeltet kan testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA