

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Silan Primer V**
- 1.2 Kvalitetsnr. 8750
- 1.3 Produkttype Silikone harpiksprimer – en del af DYRUP Silan Facadesystem
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde DYRUP Silan Primer V anvendes på mineralske overflader, såsom puds, silikatpuds, vandskuring og kalksandsten overflader. Velegnet til ældre facader udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Må kun anvendes på facader med blødstrøgne og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger uden revnedannelser. Kan anvendes både indendørs og udendørs.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer Transparent, gullig.
- 1.8 Emballagestørrelse 10 ltr.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Silikoneharpiks og akrylhydrosol
- 2.2 Pigmentering -
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer -

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,01 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt -
- 3.3 Viskositet -
- 3.4 Vandoptagelighed -
- 3.5 Diffusion -
- 3.6 Glans -
- 3.7 Specielle egenskaber DYRUP Silan Primer V er fri for blødgørende midler samt opløsningsmidler. Har god indtrængningsevne og skaber god vedhæftning for efterfølgende behandling på sugende underlag.
- 3.8 Lugt Svag
- 3.9 Rækkeevne 5-6 m²/ltr. afhængig af underlaget. (Ca. 150-200 ml/m²). Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvefelt.
- 3.10 Tørretid Overmalbar: 6-8 timer. Ved 23° C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
- 3.11 Lagerbestandighed 2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.12 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- 4.2 Krav til bunden Mineralsk, rent, tørt, fast og bæredygtigt.
Facader af mineralsk puds, vandskuring skal være 2-4 uger gamle og have tørret under normale forhold. For teglstensfacader og kalksandstensfacader gælder at kun facader med frostbestandige sten og uden revner i fugen kan

- behandles. Eventuelle skader udbedres med egnet mineralsk materiale, som derefter fluateres og vaskes efter med vand.
- 4.3 Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Skimmel og alger behandles med GORI Fjern belægninger eller DYRUP Tag & Mur-rens
- 4.4 Behandling Der grundes med ufortyndet DYRUP Silan Primer V. På cementpulvermaling tilsættes DYRUP Silan Primer V 10 % vand.
- 4.5 Systembehandling Se i øvrigt databladet på DYRUP Silan Facademaling og DYRUP Silan Pearl facademaling.
- 4.6 Påføring Pensel eller rulle.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5° C og den relative luftfugtighed under 80 %. Overflade temperaturen skal min. være 8° C
- 4.7 Fortynding Max. 10% med vand.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.
- 4.9

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. Glas og andre mineralske overflader afdækkes omhyggeligt og evt. spild aftørres umiddelbart med rigelig mængde vand.
For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1(1993).

6. Gode råd

Bemærk: DYRUP Silan Primer V må kun anvendes på tørre og sugende mineralske overflader. Må ikke påføres i et omfang som skaber blanke overflader. Er ikke blandbar med andre typer malinger. Kan ikke anvendes på fleksible underlag. Undgå påføring og tørring i direkte sollys.

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af det beskrevne produkt. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive ikke-synlige og skal foretages med produkt af samme batchnummer. Farver udvalgt efter farvekort er kun vejledende og toninger skal kontrolleres inden arbejdet påbegyndes.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

8750 DYRUP Silan Primer V	Oprettet: 04/05-2010	Ændret: 05.12.2012	Side 2 af 2
------------------------------	----------------------	--------------------	-------------