

PRODUKTDATABLAD

8752 DYRUP Silan Facademaling

Egenskaber og anvendelsesområde

DYRUP Silan Facademaling er CO₂-åben, smuds- og vandafvisende og står efter tørring med en diffusionsåben og ikke-filmdannende overflade. DYRUP Silan facademaling beskytter mod belægninger, yder optimal beskyttelse mod vejrliget samt holder facaden tør.

DYRUP Silan Facademaling er anvendelig på de fleste mineralske underlag, afbundet silikat og dispersionsmalinger. Velegnet til ældre facadestrukturer udført med kalkholdige mørtel- og pudstyper. Må kun anvendes udendørs.

Tekniske data

Bindemiddel:	Silikonharpiks
Tørstof:	-
Fortynding:	Vand
Glans v. 60°	Ca. 2
Påføring:	Pensel, glat rulle eller sprøjte.
Påføringstemperatur:	Under påføring og tørring skal temperaturen være over 7°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Ideel temperatur:	15-25°C.
Overfladetemperatur:	Max: 25°C.
Ideel luftfugtighed:	40-60%.
Berøringstør:	Ca. 1 time.
Overmalbar:	Ca. 12 timer.
Gennemtør:	Ca. 4 uger.
	Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Rækkeevne:	Ca. 5-6 m ² /ltr. Det nøjagtige forbrug bestemmes ved prøvefelt.
Standardkulør/baser:	Hvid samt baser
Holdbarhed:	2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning. Opbevares tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.
Malkode:	00-1
Miljø og sikkerhed:	Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information.

DIN Norm 1062:

Diffusionsåbenhed:	V1 Høj - Sd-værdi: 0,05
Vandoptagelighed:	W3 Lav - W-værdi_ 0,06 kg/m ² – h ^{0,5}

PRODUKTDATABLAD

8752 DYRUP Silan Facademaling

Alment

- Indholdet omrøres før brug.
- Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel.
- Ved særlige nuancer kan ekstra påføring være nødvendigt. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.
- Efterreparationer kan som udgangspunkt ikke forventes at blive ikke-synlige og skal foretages med produkt af samme batchnummer. Farver udvalgt efter farvekort er kun vejledende og toninger skal kontrolleres inden arbejdet påbegyndes.

Krav til bunden – forbehandling – behandling:

- Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Nypudsede eller vandskurede facader skal være 2-4 uger gamle og have tørret under normale forhold.
- For teglstensfacader og kalksandstensfacader gælder at kun facader med frostbestandige sten og uden revner i fugen kan behandles.
- Eventuelle skader udbedres med egnet mineralsk materiale, som derefter fluateres og vaskes efter med vand.
- Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Skimmel og alger behandles med DYRUP Tag & Murrens eller GORI Fjern belægninger. Overfladen rengøres med DYRUP Grundrens eller højtryksrens.
- Mineralsk puds og vandskuring grundes med ufortyndet DYRUP Silan Primer V.
- Cement pulvermaling grundes med DYRUP Silan Primer V tilsat 10% vand.
- Matte dispersionsmaling grundes med ufortyndet DYRUP Silan Facademaling.
- Teglstensfacader og glansfuld dispersionsmaling grundes med ufortyndet DYRUP Silan Compact.
- Silikatmaling og puds grundes med DYRUP Silikat Primer V tilsat vand i forholdet 2:1.
- Kalksandstensfacader grundes med DYRUP Silan Compact fortyndet med 10% vand.
- 2 x DYRUP Silan Facademaling.
- Første lag kan evt. fortyndes max. 10% med vand.
- Sidste lag kan evt. fortyndes max. 5% med vand.

Rengøring

- Rengøring kan ske en måned efter malearbejdets afslutning.
 - Almindelig rengøring udføres ved afvaskning med vand tilsat DYRUP Grundrens.
 - Der aftørres efterfølgende med ren fugtet klud.
 - Der skylles efter med vand, og til slut aftørres overfladerne. Rengøringsmidlet påføres med en blød svamp, og overfladerne bearbejdes let i kort tid.
 - Rengøringen startes nedefra og forsættes oppefter, således at der ikke løber vaskevand ned over de tørre flader og efterlader lyse striber.
- Derefter vaskes med rent vand, og overfladerne aftørres med opvredet svamp.

PRODUKTDATABLAD

8752 DYRUP Silan Facademaling

Anbefaling for malede overflader

- Det anbefales, at arbejdet er udført i henhold til Malerfagligt Behandlings Katalog (MBK) eller Malerfagligt Behandlings Anvisning (MBA).

Vedligeholdelse

- Efter behov og må vurderes løbende. Hyppigheden er afhængig af miljø og omgivelser

Kvalitetssikring og prøvemethoder

- Prøvefelt med fuld behandling udføres, som reference for det endelige resultat. Prøvefeltet testes med relevante prøvemethoder jf. MBK-MBA.

Dette produktdatablad har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service. Oplysningerne er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrups kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.
Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.